

Aquafin 1 K

مواد منع نش اسمنتية من الداخل أو الخارج للواجهات والخزانات وجدران الطوابق السفلية
كيس 25 كلغ لون رمادي

طريقة الاستعمال

- السطح أو الحائط يجب أن يكون نظيفاً وخالياً من الغبار.
- يجب معالجة الشقوق وأمكنة 6 ملم والتبحيص والزوايا بمعجونة خاصة قبل البدء بمد Aquafin 1K .
- يرش الحائط أو الأرض بواسطة فرشاة بالماء قبل دهان Aquafin 1K .
- يخلط كل كيس Aquafin 1K مع 6,75 لتر ماء بواسطة مقدح (سرعة خفيفة) ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال.
- لا يجب زيادة كمية الماء في الخلطة بأي حال من الأحوال.
- المواد المخلوطة يجب أن تستعمل خلال مدة 20-40 دقيقة من خلطها حسب الطقس والحرارة.
- يمد Aquafin 1K بواسطة فرشاة أو مالج بمعدل 3-4 أوجه أي 3.5-4.5 كلغ بالمتر المربع بحسب ضغط الماء.
- يمد كل وجه بعد نشاف الوجه السابق (5-6 ساعات).
- يجب ألا تتعرض المساحة المدهونة للمطر إلا بعد 3-4 ساعات من دهنها.
- لا يجب تعبئة الخزان Aquafin 1K بالماء أو تبليطه إلا بعد 7-10 أيام من دهنه، حسب الطقس والحرارة.
- كل كيس Aquafin 1K يمد بين 6 و 20 متر مربع حسب درجة الحماية من الرطوبة والنش المطلوبة.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.