

Aquafin 2 K/M Plus

مواد منع نش خزانات مياه الشفة والمساح والحمامات وجدران الطوابق السفلية وأحواض الزهور

كيس 25 كلغ بودرة لون رمادي مع 10 كلغ سائل

طريقة الاستعمال

- الأرض أو الحائط يجب أن يكونا نظيفين وقويين.
- يجب معالجة الشقوق وأمكنة 6 ملم والزوايا بمعجونة Benfercure Vario 10 أو Benfercure Vario 40 قبل البدء بدهان Aquafin 2K/M Plus.
- يرش الحائط أو الأرض بالماء لترطيبه قبل البدء باستعمال Aquafin 2K/M Plus.
- يخلط كل كيس بودرة مع السائل بواسطة مقدح (سرعة خفيفة) لمدة خمس دقائق ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال.
- يجب إستعمال المواد المخلوطة خلال مدة 20-30 دقيقة من خلطها، بحسب الحرارة.
- يمد أول وجه Aquafin 2K/M Plus على الأرض أو الحائط بواسطة فرشاة أو رولو أو مالج.
- يمكن زيادة شبك خاص من الألياف على كامل المساحة أو شاش خاص على الزوايا
- Aso Joint Tape 2000S فوق أول وجه Aquafin 2K/M Plus عندما يكون لا يزال طرياً.
- يمد ثاني وجه Aquafin 2K/M Plus بعد 5-12 ساعة عندما يكون الوجه الأول قد نشف.
- كل كيس Aquafin 2K/M Plus يجب أن يمد 8-10 م² على وجهين أو 3 أوجه بمعدل 16-20 م² لكل وجه (بمعدل 3.5-4.5 كلغ للمتر المربع على وجهين أو ثلاثة).
- في حال العمل تحت شمس قوية أو هواء قوي أو في الخارج، يجب حماية المساحة المدهونة Aquafin 2K/M Plus بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء لمدة 3-5 أيام.
- لا يجب تعبئة الخزان أو حوض السباحة المدهون Aquafin 2K/M Plus بالماء إلا بعد 7-10 أيام من دهانه، بحسب الرطوبة والحرارة.
- يمكن التبليط في اليوم التالي لدهان آخر وجه Aquafin 2K/M Plus.
- يجب خلط الكيس الكامل لكل غالون. يمكن إضافة نصف ليتر ماء لكل كيس.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.