

Aquafin IC

مواد منع نش لخزانات مياه الشفة وجدران الطوابق السفلية من الداخل والخارج للباطون ذات المسامات المفتوحة

كيس 25 كلغ

طريقة الاستعمال

- مادة Aquafin IC هي عبارة عن مواد اسمنتية تخلط مع ماء بمعدل 6.75-8 ليتر ماء لكل كيس 25 كلغ .
- تخلط المواد بالماء ثم تترك لترتاح وتتفاعل 5 دقائق ثم تخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يرش الحائط أو الارض بالماء جيداً حتى يصبح رطباً جداً ثم يدهن Aquafin IC.
- يدهن أول وجه Aquafin IC وخلال 20-30 دقيقة يدهن الوجه الثاني وقبل أن ينشف الوجه الأول.
- في حال كان الباطون ناعماً جداً (بلايوود) يجب حفه بواسطة صاروخ أو ضرب ماء لتفتيح مسامات الباطون.
- يجب حماية المواد المدهونة من المطر لمدة 24 ساعة.
- في حال كان هناك شمس قوية يجب رش الجدران المدهونة من الخارج بالماء لمدة 3 أيام.
- يمكن ردم جدران الطوابق السفلية بعد 3 أيام من دهان Aquafin IC .
- لا يجب تعبئة الخزانات بالماء إلا بعد 7 أيام من دهانها.
- يمكن رش Aquafin IC على صبيات الراديه بمعدل 1 كلغ بالمتر المربع.
- لا يمكن التوريق أو الدهان أو التبليط فوق Aquafin IC.
- في حال دهان ارضيات كأرضيات الخزانات، يدهن وجه واحد سميك.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون (لأنها تحرق مكانها) وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.