

Betocrete-CP360-WP

مواد بودرة تزداد على الباطون لمنع النش لجران الطوابق السفلية والخزانات
كيس 17 كلغ

طريقة الاستعمال

- يزداد 3 - 5.5 كلغ Betocrete CP360 WP لكل متر مكعب باطون.
- يخلط الباطون 10 دقائق داخل جباله الباطون ثم يصب الباطون خلال نصف ساعة.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.