

Cemex Tile Gel Flex S1

لاصق للبلاط على بلاط وعلى الطرش في الداخل وعلى الواجهات وفي المسابح كيس 25 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- البلاط والحائط أو الأرض يجب أن يكونوا ناشفين وخاليين من الغبار والأوساخ.
- يخلط كل كيس مع 8.5-9.5 لتر ماء، بواسطة المقدح بسرعة خفيفة ثم يترك ليرتاح قليلاً، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال.
- يجب استعمال المواد المخلوطة خلال مدة 3 ساعات من خلطها.
- يمد على الأرض أو الحائط بواسطة مالح مجرح، كما يمد على البلاط بواسطة مالح ناعم، بسماكة نصف ملم الى ملم، لملأ التضييعات في البلاط، في حال التبليط في الخارج أو على الأرض أو المسابح.
- المواد الممدودة على الحائط أو الأرض تبقى صالحة لمدة 10-15 دقيقة من مدها.
- في حال كان الجو حاراً، يجب العمل في الظل ورش الأرض أو الحائط بالماء قليلاً قبل التبليط.
- يمكن تغيير وضعية البلاط بعد وضعه على اللاصق خلال مدة 15 دقيقة من تبليطه.
- يمكن التبليط بسماكة 20 سنتم لكل وجه كحد اقصى.
- بعد التبليط، يجب حماية البلاط من الشمس والهواء بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء، لمدة 3-4 أيام من تاريخ تبليطه.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة قبل 10-14 يوماً على الأقل من تاريخ تبليطه.
- يمكن ترويب أو تحجيل البلاط بعد 24 ساعة من تبليطه.
- كل كيس يمد بين 3 و10 متر مربع حسب حجم البلاط والسماكة المستعملة (بين 2 و5 ملم).
- في حال التبليط في الجبال بطقس بارد فوق 5 درجات، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.
- في حال تبليط بلاط رخام أبيض أو رخام أو بلاط مصنع متوسط الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.
- في حال تبليط بلاط حجر طبيعي أو رخام أو بلاط مصنع شديد الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق خاص خالي من الماء Benferjolly.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- إن الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.