

Cemex Tile Gel Flex S2

لاصق للبلاط على بلاط وعلى الطرش في الداخل وعلى الواجهات وفي المسابح وللبلاط السيراميك الكبير طول

360 سنتم

كيس 15 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- البلاط والحائط أو الأرض يجب أن يكونوا ناشفين وخاليين من الغبار والأوساخ.
- يخلط كل كيس مع 6 - 6.5 ليتر ماء ، بواسطة المقدح (سرعة خفيفة)
- ثم يترك ليرتاح قليلا، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال.
- يجب استعمال المواد المخلوطة خلال مدة 3 ساعات من خلطها.
- يمد 2 على الأرض أو الحائط بواسطة مالج مجرح، كما يمد على البلاط بواسطة مالج ناعم، بسماكة قصوى 6 ملم، لملأ التضييعات في البلاط، في حال التبليط في الخارج أو على الأرض أو المسابح.
- المواد الممدودة على الحائط أو الأرض تبقى صالحة لمدة 10-15 دقيقة من مدها.
- في حال كان الجو حاراً، يجب العمل في الظل ورش الأرض أو الحائط بالماء قليلا قبل التبليط.
- يمكن تغيير وضعية البلاط بعد وضعه على اللاصق خلال مدة 15 دقيقة من تبليطه.
- يمكن التبليط بسماكة 6 سنتم لكل وجه كحد أقصى.
- بعد التبليط، يجب حماية البلاط من الشمس والهواء بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء، لمدة 3-4 أيام من تاريخ تبليطه.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة قبل 10-14 يوماً على الأقل من تاريخ تبليطه.
- يمكن ترويب أو تحجيل البلاط بعد 24 ساعة من تبليطه.
- كل كيس يمد بين 2.5 و 8 متر مربع حسب حجم البلاط والسماكة المستعملة (بين 2 و 5 ملم).
- في حال التبليط في الجبال بطقس بارد فوق 5 درجات، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.
- في حال تبليط بلاط رخام أبيض أو رخام أو بلاط مصنع متوسّط الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.
- في حال تبليط بلاط حجر طبيعي أو رخام أو بلاط مصنع شديد الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق خاص خالي من الماء Benferjolly.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.