

Cemex Tile Porcelanic

لاصق للسيراميك الصب والموزاييك في الداخل

كيس 25 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- البلاط والأرض أو الحائط يجب أن يكونوا نظيفين وناشقين.
- البلاط يجب أن يكون نظيفاً وخالياً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- يخلط كل كيس 25 كلغ مع 6.5 - 7 ليتر ماء نظيفة بواسطة مقدح (سرعة خفيفة) ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد و يبدأ الاستعمال.
- المواد المخلوطة يجب أن تستعمل خلال 2 - 3 ساعات من خلطها، بحسب الحرارة.
- يمد على الأرض أو الحائط بواسطة مالج مسنن ثم يوضع البلاط عليه ويدق جيداً.
- المواد الممدودة على الحائط أو الأرض تبقى صالحة لوضع البلاط عليها لمدة 15-20 دقيقة من تاريخ وضعها على الحائط أو الأرض.
- السماكة القصوى لكل وجه 10 ملم.
- يمكن تغيير وضعية البلاط خلال مدة 15 دقيقة من وضعه.
- يمكن تزويب أو تكحيل البلاط بعد 24 ساعة من تبليطه.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة إلا بعد 7-10 يوماً من تبليطه.
- في حال العمل خلال حرارة قوية أو هواء قوي أو في الخارج، يجب حماية المساحة المبلطة بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء لمدة 3-4 أيام.
- كل كيس يمد بين 4 و 10 متر مربع حسب حجم البلاط والسماكة المستعملة (بين 2 - 5 ملم) ويمكن استعماله بسماكة 10 ملم لكل وجه.
- في حال التبليط في الجبال بطقس بارد (تحت 5 درجات)، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.
- في حال تبليط بلاط رخام أبيض أو رخام أو بلاط مصنع متوسط الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.
- في حال تبليط بلاط حجر طبيعي أو رخام أو بلاط مصنع شديد الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق خاص خالي من الماء Benferjolly .
- في حال التبليط في الخارج يجب وضع اللاصق على البلاط وعلى الحائط أو الأرض أيضاً.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوج التقني الكامل باللغة الأنكليزية.