

## Cemex Tile Top Flex S2

لاصق للبلاط على بلاط وعلى الطرش في الداخل وعلى الواجهات وفي المسابح وللبلاط السيراميك الكبير طول

360 سنتم

كيس 20 كلغ لون أبيض

### طريقة الاستعمال

البلاط والحائط أو الأرض يجب أن يكونوا ناشفين وخاليين من الغبار والأوساخ. يخلط كل كيس مع 5.5-6 لتر ماء، بواسطة المقدح (سرعة خفيفة) ثم يترك ليتراح قليلاً، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال. يجب استعمال المواد المخلوطة خلال مدة 3 ساعات من خلطها. يمد على الأرض أو الحائط بواسطة مالج مجرح، كما يمد على البلاط بواسطة مالج ناعم، بسماكة قصوى 6 ملم، لملأ التضييعات في البلاط، في حال التبليط في الخارج أو على الأرض أو المسابح.

المواد الممدودة على الحائط أو الأرض تبقى صالحة لمدة 10-15 دقيقة من مدها. في حال كان الجو حاراً، يجب العمل في الظل ورش الأرض أو الحائط بالماء قليلاً قبل التبليط. يمكن تغيير وضعية البلاط بعد وضعه على اللاصق خلال مدة 15 دقيقة من تبليطه. يمكن التبليط بسماكة 6 ملم لكل وجه كحد أقصى. بعد التبليط، يجب حماية البلاط من الشمس والهواء بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء، لمدة 3-4 أيام من تاريخ تبليطه.

يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة قبل 10-14 يوماً على الأقل من تاريخ تبليطه. يمكن ترويب أو تكحيل البلاط بعد 24 ساعة من تبليطه. كل كيس يمد بين 2.5 و8 متر مربع حسب حجم البلاط والسماكة المستعملة (بين 2 و5 ملم). في حال التبليط في الجبال بطقس بارد فوق 5 درجات، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R.

في حال تبليط بلاط رخام أبيض أو رخام أو بلاط مصنع متوسط الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق سريع Cemex Tile Top Flex R. في حال تبليط بلاط حجر طبيعي أو رخام أو بلاط مصنع شديد الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق خاص خالي من الماء Benferjolly.



### توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوج التقني الكامل باللغة الأنكليزية.