

DekogROUT

روبة بلاط داخلي وخارجي وللمسابح

كيس 5 كلغ عدة ألوان

طريقة الاستعمال

- البلاط على الحائط أو الأرض يجب أن يكون نظيفاً، ناشفاً وخالياً من الغبار .
- يجب أن يكون عرض الفاصل بين البلاط من 1 حتى 6 ملم.
- يجب أن تكون كل الفواصل بين البلاط نظيفة تماماً.
- يجب أن يكون الطين تحت البلاط قد نشف كلياً (15 يوماً في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بلاصق للبلاط).
- يخلط كل 5 كلغ DekogROUT مع 1.25 لتر ماء نظيفة لمدة 3-5 دقائق ثم يترك ليرتاح 3 دقائق ثم يخلط من جديد.
- لا يجب زيادة الماء بأي حال من الأحوال.
- يجب استعمال المواد المخلوطة خلال مدة 15-30 دقيقة من خلطها، بحسب حرارة الجو.
- يجب العمل في الظل وفي حرارة معتدلة.
- في حال العمل في الخارج، يجب حماية البلاط بعد ترويبه بقماس أو خيش مبلول بالماء .
- بعد مد الروبة على البلاط ب 15-30 دقيقة، يمكن تنظيفها بواسطة إسفنجية مبلولة ومعصورة جيداً بحيث لا تكون كمية الماء كبيرة.
- يجب عدم تعريض الروبة لمياه غزيرة إلا بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ ترويبها.
- يجب القيام بتجربة أولاً قبل ترويب أو تكحيل الحجر الطبيعي أو الرخام أو الغرانيت أو السيراميك الخشن لأن تنظيفه قد يكون صعباً جداً.
- لا يمكن صدغ DekogROUT على طرف الرخام في حال التبليط بطين.
- لا يمكن خلط DekogROUT مع إسمنت أو تلوينة.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوج التقني الكامل باللغة الأنكليزية.