

Acquashield +

مواد منع نش للخزانات وجدران الطوابق الأسفلية والحمامات

كيس 20 كلغ بودرة لون أبيض مع 5 كلغ سائل

طريقة الاستعمال

- الأرض أو الحائط يجب أن يكونا نظيفين وقويين.
- يجب معالجة الشقوق و أمكنة 6 ملم والزوايا بمعجونة Benfercure Vario 10 أو Benfercure Vario 40 قبل البدء بمد Acquashield Plus.
- يرش الحائط أو الأرض بالماء لترطيبه قبل البدء باستعمال Acquashield Plus.
- يخلط كل كيس بودرة مع السائل بواسطة مقدح (سرعة خفيفة) لمدة خمس دقائق ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال.
- يجب إستعمال المواد المخلوطة خلال مدة 20-30 دقيقة من خلطها، بحسب الحرارة والهواء.
- يمد أول وجه Acquashield Plus على الأرض أو الحائط بواسطة فرشاة أو مالج.
- يمكن زيادة شبك خاص من الألياف على كامل المساحة أو شاش خاص على الزوايا Aso Joint Tape 2000S فوق أول وجه Acquashield Plus عندما يكون لا يزال طرياً.
- يمد ثاني وجه Acquashield Plus بعد 5-12 ساعة عندما يكون الوجه الأول قد نشف.
- كل كيس Acquashield Plus يجب أن يمد 6-7 م² على وجهين أو ثلاثة بمعدل 3.5-4 كلغ للمتر المربع على وجهين أو ثلاثة.
- في حال العمل تحت شمس قوية أو هواء قوي أو في الخارج، يجب حماية المساحة المدهونة Acquashield Plus بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء لمدة 3-5 أيام.
- لا يجب تعبئة الخزان المدهون Acquashield Plus بالماء إلا بعد 7-10 أيام من دهانه، حسب الرطوبة والحرارة.
- يمكن التبليط في اليوم التالي لدهان آخر وجه Acquashield Plus.
- يجب خلط الكيس الكامل لكل غالون، يمكن إضافة ربع ليتر ماء لكل كيس.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.