

Polylatex

مواد إضافة لزيادة إلتصاق الباطون والورقة

غالون 5 كلغ أو 20 كلغ

طريقة الاستعمال

• مع الورقة:

رشة المسمار: تخلط كل كيلة ماء مع كيلة Polylatex مع مقدار إسمنت ومقدار رمل.
للورقة: يخلط 3-20 ليتر Polylatex لكل كيس إسمنت.



• مع صبيات الأرض:

تنظف الأرض جيداً وترش بالماء. تخلط كيلتان Polylatex مع كيلة ماء مع إسمنت ويدهن على الأرض. عندما يكون Polylatex المدهون مع إسمنت وماء على الأرض ما زال طرياً (خلال 5 - 10 دقائق من دهانه)، يخلط كيلتان Polylatex مع 4-5 كيلات ماء (6 كلغ Polylatex لكل كيس أسمنت) مع إسمنت مع رمل وبحص أو سرك. أما في حال كانت الصبية رقيقة جداً (أقل من 1 سنتم)، عندئذ يخلط كيلتان Polylatex مع كيلة ماء ومقدار إسمنت مع مقدار رمل.

• لتصليح الباطون وتسكير حفر 6 ملم:

تخلط كل كيلة Polylatex مع كيلتي ماء مع إسمنت ورمل.

توجيهات السلامة

هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.