

Clever PU 110

مواد منع نش بي يو لعزل السطوح وجدران الطوابق السفلية والحمامات والشرفات
برميل 25 كلغ أو غالون 5 كلغ أو غالون 1 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- يمكن ترخية كل وجه من Clever PU 110 ب Xylol بمعدل ليتر إلى ليتين للبرميل.
- الحائط أو السطح يجب أن يكون ناشفاً ونظيفاً وخالياً من أية مواد سابقة .
- تدهن الوجوه اللاحقة بعد نشاف الأوجه السابقة.
- يدهن Clever PU 110 بمعدل وجهين على الأقل 1.5 كلغ - 2.5 كلغ بالمتر المربع حسب المناخ وحسب الإستعمال.
- يجب عدم دهان Clever PU 110 في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال الـ 6 ساعات المقبلة.
- يمكن إستعمال Clever PU 110 في الجبال لأنه يتحمل 30 درجة تحت الصفر.
- يجب عدم تعبئة ماء فوق الـ Clever PU 110 إلا بعد 3 أيام من دهانه.
- كل برميل 25 كلغ يمد مساحة 20 متر مربع على وجهين، 15 متر مربع على 3 أوجه، 10 متر مربع على 4 أوجه.
- يمكن استعمال Clever PU 110 على الباطون والخشب والحديد ويفضل إستعمال أساس خاص بحسب طبيعة المساحة المراد دهانها.
- يستعمل الـ Clever PU 110 لعزل السطوح وجدران الطوابق السفلية والشرفات.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.