

Clever PU Trans ALM

مواد بي يو شفافة لمنع النش شديدة اللصقية
غالون 4 ليتر

طريقة الاستعمال

- في حال كان البلاط لا يمتص يدهن Clever PU Tile Primer قبل دهان Clever PU Trans AL
- Trans ALM وبعد أن ينشف (15 - 10 دقيقة) يمكن الدهان فوق الأساس.
- يدهن وجه أو أكثر من Clever PU Trans ALM بمعدل 0.2 - 1 كلغ بالمتر المربع.
- لا يجب دهان Clever PU Trans ALM في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- لا يجب تعريض Clever PU Trans ALM لماء غزيرة إلا بعد 3 أيام على الأقل من دهانه.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.